

**CATÉGORIE 2 TEINTURE À L'HUILE PÉNÉTRANTE SEMI-TRANSPARENTTE - TERRASSE, CLÔTURE ET PAREMENT 21595V****Description du produit :**

Cette teinture est conçue pour offrir une protection des surfaces extérieures sans altérer la texture ni le grain du bois naturel. On recommande l'application de deux couches pour une protection optimale de la majorité du bois neuf ou brut. Pour les porches, les rampes et les meubles d'extérieur, une couche suffit.

Usages recommandés :

Bardeaux / Bardeaux de fente / Bardages à clin / Poutres / Parements en contreplaqué / Boiseries / Terrasses

Application :

Avertissement sur le plomb : Le grattage, le ponçage ou le retrait de la vieille peinture peut entraîner l'émission de poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, NOTAMMENT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Porter un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Bien nettoyer au moyen d'un aspirateur HEPA et d'une vadrouille mouillée. Avant de commencer, se renseigner sur les façons de se protéger et de protéger sa famille en visitant le www.hc-sc.gc.ca.

PRÉPARATION :

La surface doit être propre et sèche avant l'application du produit. Retirer toute moisissure de la surface en la frottant avec une solution de parts égales d'agent de blanchiment domestique et d'eau. Rincer à l'eau claire et laisser sécher.

Le produit est vendu à une consistance appropriée pour une application directe; il n'est donc pas nécessaire de le diluer dans des conditions environnementales et d'application normales. Nettoyer les outils et l'équipement aussitôt que possible avec de l'essence minérale. Les finis à base d'huile, qu'ils soient semi-opaques ou semi-transparents, s'appliquent de préférence à l'aide d'un pinceau à poils naturels, mais peuvent aussi l'être avec un rouleau ou un pulvérisateur. Ne teindre que quelques planches ou une petite surface à la fois. Les planches ou les bardeaux verticaux doivent être teints en continu depuis le haut, en teignant toujours jusqu'au bord de la planche ou du bardeau pour éviter les chevauchements. Le parement horizontal doit être teint à partir du haut, d'un côté à l'autre, en se dirigeant toujours vers un bord ou une démarcation comme une porte ou une fenêtre. Éviter le chevauchement. Les couleurs des teintures varient selon le type de bois, c'est pourquoi on recommande de faire un essai sur une petite surface peu visible du bois à traiter. Ce produit ne nécessite aucun apprêt sur le bois. Certains types de bois, comme le cèdre, le séquoia et le cyprès, contiennent naturellement une substance hydrosoluble (le tanin) qui apparaît comme une tache rouge brunâtre lorsqu'elle migre à la surface du bois humide. Si ces taches apparaissent, les retirer en les nettoyant avec une solution de détergent doux et en rinçant à l'eau claire. Les taches disparaissent aussi naturellement si elles sont exposées au soleil pendant un certain temps.

Spécifications architecturales :

- BARDEAUX, BARDEAUX DE FENTE, BARDAGE À CLIN, CONTREPLAQUÉ ET BOISERIES EN BOIS BRUT 2 couches de teinture à l'huile pénétrante semi-transparente Storm System – Base claire n° 21595V
- TERRASSES, RAMPES, CLÔTURES ET MEUBLES D'EXTÉRIEUR EN BOIS BRUT 1 couche de teinture à l'huile pénétrante semi-transparente Storm System – Base claire n° 21595V
- SURFACES DÉJÀ TEINTES AVEC UN PRODUIT SEMI-TRANSPARENT 1 couche de teinture à l'huile pénétrante semi-transparente Storm System – Base claire n° 21595V

NOTES : TEINTURE À BASE D'HUILE DE LIN

1. Un fini semi-transparent à l'huile de lin ne peut être appliqué que sur des teintures de même couleur ou de couleur plus claire.
2. Les finis semi-transparents varient selon le type de bois. Il est donc recommandé de faire un essai sur une petite surface peu visible du bois à traiter avant de teindre de grandes surfaces.
3. Pour une rétention maximale de la couleur et une résistance à la moisissure, utiliser le latex acrylique Storm System pour les couches de finition.

Mise en garde :

Ne PAS appliquer sur une surface déjà recouverte de peinture, de teinture opaque ou de vernis. La température de l'air ambiant et de la surface doit être d'au moins 10 °C (50 °F) pendant l'application et le séchage. Ne pas mélanger avec de l'huile, de l'eau ou un autre type de peinture ou de teinture. Ne PAS appliquer de teinture à l'huile sur un parement en panneaux durs ou de fibres comprimés. Retirer toute fibre de bois libre de la surface. Les teintures Storm System procurent une résistance optimale à la décoloration et la moisissure.

Consignes de sécurité :

DANGER : Liquide et vapeurs inflammables. CONTIENT DU CHLOROBENZOTRIFLUORURE ET DU DISTILLAT DU PÉTROLE. Peut irriter la peau et les voies respiratoires. Très irritant pour les yeux. Nocif si inhalé ou ingéré. Mise en garde : Ne pas manipuler sans avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité. Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ne pas fumer à proximité. Éviter d'inhaler les vapeurs ou particules pulvérisées du produit. Utiliser dans un endroit bien ventilé seulement. Il est recommandé d'ouvrir les fenêtres et les portes ou d'assurer, de toute autre façon, l'entrée d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmolement, de maux de tête ou d'étourdissements, augmenter l'apport d'air frais, porter un équipement de protection des voies respiratoires (NIOSH/MSHA/TC-23C ou l'équivalent ou quitter les lieux. Éviter tout contact avec la peau. Porter des gants, des vêtements, des lunettes et un masque de protection.

Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

Spécifications du produit :

Type :	Alkyde/Huile
Exposition :	Extérieur
Brillant spéculaire :	2 à 60° ± 2
Matières solides en volume :	71,77 % ± 2
Matières solides en poids :	67,6 % ± 2
Milieu de suspension :	93,74 % ± 2
Pigment :	6,26 % ± 2
Épaisseur du feuil sec :	1,5 mil
Viscosité à 25 °C (77 °F) :	45 KU ± 5
Teneur en COV maximale :	250 g/L
Point d'éclair en °C (°F) :	39,4 (103)
Diluant :	Essences minérales
Nettoyage :	Essences minérales

Couleurs et bases offertes :

Base claire

Formats offerts :

3,52 L

(Poids par 3,52 L : 4,2 ± 0,2 kg [9,3 ± 0,5 lb])

Temps de séchage :

Au toucher : 4 à 6 h

Empilage : 12 à 16 h

Nouvelle couche : 24 h

(21 à 25 °C [70 à 77 °F], humidité relative de 50 %)

Taux d'étalement sur la surface :

Lisse : 350 à 400 pi²/gal (9,2 à 10,5 m²/L)

Poreuse : 200 à 250 pi²/gal (5,3 à 6,6 m²/L)

(Application par pulvérisation : 50 % des valeurs ci-dessus)

Outils et équipement :

Pinceau - Poils naturels

Rouleau - Poils moyens

Pulvérisateur sans air - 0,011 à 0,013