

### FICHE TECHNIQUE

#### DESCRIPTION

Scellant protecteur aspect mat, transparent pour surface de MicroBéton à base d'eau. Il est anti-poussières, il prévient l'effritement du béton. Il est antitaches, hydrofuge et facilite le nettoyage. Préserve la couleur du MicroBéton. Idéal pour les surfaces verticales, comme un mur décoratif ou un manteau de foyer.



## ASPECT MAT

Résistant à l'eau



Faible en COV



Produit à base d'eau



**Formats disponibles**  
1L et 3,64L



**Pouvoir couvrant**

**1L**  
1<sup>re</sup> couche :  
125 pi<sup>2</sup> à 150 pi<sup>2</sup>  
Couches supplémentaires :  
175 pi<sup>2</sup> à 250 pi<sup>2</sup>

**3,64L**  
1<sup>re</sup> couche :  
450 pi<sup>2</sup> à 550 pi<sup>2</sup>  
Couches supplémentaires :  
635 pi<sup>2</sup> à 910 pi<sup>2</sup>

## FICHE TECHNIQUE

### APPLICATION

1. Brasser le scellant MicroBéton et laisser reposer 5 à 10 minutes.
2. Verser dans un plateau à peinture.
3. Appliquer avec un pinceau ou un rouleau ou un **Applicateur Finitec**, une couche mince en s'assurant de bien saturer la surface de MicroBéton.
4. Attendre 2 heures, avant l'application d'une seconde couche, s'assurer que c'est sec au toucher. Voir le guide d'application pour le mode d'emploi détaillé.

NE PAS DÉPASSER 12H ENTRE LES COUCHES. NE PAS METTRE PLUS DE 2 COUCHES. NE PAS METTRE DE COUCHE SUPPLÉMENTAIRE SI LA SURFACE EST SATURÉE.

### NOMBRE DE COUCHES

Surfaces	Nombre de couches
Mur décoratif	1 à 2
Comptoir, meuble, table, plancher	1 à 2
Douche	2

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Lustre	Mat
Couleur	Translucide
VOC	62 g/L
pH	4,5 ± 0,1
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Temps de séchage (selon les conditions)	Toucher: entre 1 et 2 heures Recouvrir : 2 heures Circulation: 12 heures
Densité (g/mL)	1,000 ± 0,005

### DONNÉES TECHNIQUES

Pouvoir couvrant	<b>1L</b> 1 <sup>re</sup> couche : 125 pi <sup>2</sup> à 150 pi <sup>2</sup> Couches supplémentaires : 175 pi <sup>2</sup> à 250 pi <sup>2</sup>
	<b>3,64L</b> 1 <sup>re</sup> couche : 450 pi <sup>2</sup> à 550 pi <sup>2</sup> Couches supplémentaires : 635 pi <sup>2</sup> à 910 pi <sup>2</sup>
Formats disponibles	1L et 3,64L
Durée de vie	12 mois (lorsque conservé dans le contenant original)
Outils d'application	Applicateur Finitec, rouleau ou pinceau
Nettoyage des outils	Eau
Entreposage	Entre 10 et 30 °C (50 et 85 °F)

### PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si avalé, appeler un médecin. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau.