

FICHE TECHNIQUE

HUILE PÉNÉTRANTE POUR BOIS EXTÉRIEUR STEINA PE700850 à PE700857

Couleurs 105, 112, 115, 120,
125, 130, 135, 145

DESCRIPTION

Format : 3,79 L

L'huile pénétrante pour bois extérieur STEINA de Passeport Élite, c'est la simplicité sans compromis.

Elle s'égalise et pénètre parfaitement dans le bois, pour une facilité d'application incomparable et une protection durable. Grâce à sa formulation unique, ce produit semi-transparent offre une finition professionnelle à tout coup, sans chevauchement, coulure ni traînée.

STEINA convient à tous les types de bois dur ou mou à la surface lisse ou rugueuse.

SIMPLICITÉ SANS COMPROMIS

- Peut être appliqué au soleil direct
- Sans chevauchement, coulure ni traînée
- Aucun sablage ni décapage avant une nouvelle application du même produit
- Résiste aux intempéries et à la moisissure
- Protège des rayons UV
- Sans écaillage, craquelage ni décollement

COULEURS

STEINA est offerte en 8 couleurs pigmentées :

- 105 - Chêne clair
- 112 - Cèdre naturel
- 115 - Pacanier
- 120 - Séquoia
- 125 - Noyer foncé
- 130 - Acajou
- 135 - Brun marron
- 145 - Noyer chaud

COMPATIBILITÉ

Les couleurs STEINA peuvent être combinées pour donner des teintes personnalisées. Il ne faut pas y ajouter du colorant ou les mélanger avec une huile, une teinture ou un scellant d'un autre type ou d'une autre marque. STEINA n'est pas compatible avec la plupart des autres huiles, teintures et scellants. Ne jamais mélanger STEINA avec des teintures et scellants à l'eau.

FICHE TECHNIQUE

HUILE PÉNÉTRANTE POUR BOIS EXTÉRIEUR STEINA PE700850 à PE700857

Couleurs 105, 112, 115, 120,
125, 130, 135, 145

COUVERTURE APPROXIMATIVE

Les rendements sont calculés pour le bois neuf. Le bois vieilli est plus poreux et nécessite plus d'huile.

Type de bois	pi ² /gal	Type de bois	pi ² /gal
Terrasse en cèdre	150	Clôture en épinette	150
Clôture en cèdre	125	Clôture en pin	150
Bardeau de cèdre	150	Bardage de pin	170
Bardage de cèdre	125	Terrasse en pin traité	150
Terrasse en séquoia	175	Clôture en pin traité	150

NOTE : La couverture réelle varie en fonction de la porosité, du grain et de l'état du bois.

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Semi-transparent
Poids par gallon	7,5 ± 0,01 lb
Matières solides par unité de poids	81-85 %
Matières solides par unité de volume	65-69 %
Teneur en COV	Moins de 250 g/L
Limites de température	S.O. Le temps frais augmente le temps de séchage. L'exposition au soleil ne nuit pas à l'application.
Taux d'humidité	Le bois doit avoir un taux d'humidité de 12 % ou moins.
Temps de séchage	48 à 72 heures Le temps de séchage varie selon la température, la porosité de la surface et l'humidité.
Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement l'équipement avec du diluant à peinture ou de l'essence minérale.

FICHE TECHNIQUE
HUILE PÉNÉTRANTE POUR
BOIS EXTÉRIEUR STEINA
PE700850 à PE700857Couleurs 105, 112, 115, 120,
125, 130, 135, 145**RESTRICTIONS**

- Ne pas appliquer sur une surface peinte ou scellée.
- Ne pas appliquer sur le métal, le vinyle, la maçonnerie ou le stucco. Le retrait du produit appliqué à ces surfaces peut s'avérer difficile.
- Ne pas diluer.
- Ne pas appliquer sur les surfaces grises ou sales.
- Retirer tout revêtement appliqué sur une couche de STEINA avant d'appliquer une nouvelle couche de STEINA.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

L'application de STEINA sur des surfaces mal préparées ou inadéquates peut nuire à la durabilité et à l'apparence du résultat final.

- La surface doit être propre et complètement sèche.
- Retirer les moisissures, poussières, saletés, huiles et graisses avec le Nettoyant pour terrasse Passeport Élite.
- Les teintures et les scellants précédents doivent être complètement enlevés par décapage.
- Les décapants caustiques doivent être neutralisés soigneusement avec de l'eau.
- Le bois doit avoir un taux d'humidité de 12 % ou moins.
- Protéger les plantes et la végétation en les couvrant d'une toile de protection avant l'application.

APPLICATION

L'application d'une quantité excessive peut occasionner des pertes, prolonger le temps de séchage et entraîner d'autres problèmes. Suivre à la lettre les directives d'application.

- Faire un essai sur une petite surface non visible pour vérifier la couleur.
- Mélanger plusieurs contenants du produit pour assurer l'uniformité de la couleur.
- Utiliser un pulvérisateur sans air, un pulvérisateur à pompe, un pinceau ou un rouleau.
- Appliquer une couche épaisse ou deux couches fines à 45 minutes d'intervalle.
- Aucun lissage au pinceau n'est requis.
- Laisser sécher de 48 à 72 heures. Le temps de séchage varie selon la température, la porosité de la surface et l'humidité.
- Nettoyer immédiatement l'équipement avec du diluant à peinture ou de l'essence minérale.

NOTE : STEINA est plus foncée à l'application; sa couleur véritable se révèle après 7 à 10 jours.

FICHE TECHNIQUE

HUILE PÉNÉTRANTE POUR BOIS EXTÉRIEUR STEINA PE700850 à PE700857

Couleurs 105, 112, 115, 120,
125, 130, 135, 145

LIMITATIONS

La durée de vie est estimée à 2 à 5 ans sur une surface verticale et à 1 à 3 ans sur une surface horizontale. L'efficacité du produit dépend de la qualité de l'application, de la préparation de la surface ainsi que de sa pénétration dans le bois. Une mauvaise préparation ou application peut écourter la durée de vie du produit. Pour assurer l'efficacité du produit et en prévenir l'usure, nettoyer et appliquer une nouvelle couche tous les 2 ans.

DANGERS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Inflammable : Ne pas utiliser ou ranger près d'une source de chaleur ou d'une flamme nue.

En cas d'incendie : Utiliser un extincteur à poudre sèche, à mousse, à jet diffusé ou à neige carbonique.

Déversements, fuites et élimination : Absorber avec une matière inerte et éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.

ENVIRONNEMENT

Ce produit est toxique pour les poissons. Ne pas appliquer directement sur l'eau, aux endroits où il y a de l'eau de surface ou dans les zones intertidales sous la ligne de démarcation de la marée haute. Ne pas contaminer l'eau par l'élimination de matières dangereuses.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Appliquer le produit de façon à éviter tout contact avec une personne ou un animal de compagnie. Ne pas appliquer sur une surface qui entrera en contact avec des aliments. Suivre les directives d'application qui figurent sur le produit. Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Toujours porter des lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc, des vêtements de protection et un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH ou la MSHA. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir à l'écart des aliments et des plantes.

MISE EN GARDE

Ce produit est moyennement irritant pour les yeux. Il est nocif s'il est ingéré, inhalé ou absorbé par la peau. Éviter tout contact avec les yeux et les vêtements. L'exposition prolongée aux vapeurs peut irriter le nez et les voies respiratoires. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Laver la peau exposée avec de l'eau et du savon. Ne pas ingérer.

GARANTIE LIMITÉE

Passeport Élite garantit la qualité du contenu du récipient. Passeport Élite n'a aucun contrôle de la préparation de la surface ou des techniques d'application. Aucune garantie des résultats explicite ou implicite n'est offerte. Si le produit est défectueux, un produit de remplacement vous sera fourni gratuitement ou un remboursement du coût du matériel vous sera offert à la discrétion du fabricant. Les coûts de main-d'œuvre ne sont pas couverts par cette garantie. La responsabilité pour les réclamations de toute nature est strictement limitée au prix d'achat du matériel.