

Enduit acrylique texturé Série Acrylique +

PE700210 • PE700211 • PE700212 • PE700213 • PE700214 • PE700215

1- Description du produit

L'*Enduit acrylique texturé Série Acrylique +* est un enduit coloré, de la consistance du yogourt, qui contient des résines 100% acryliques, des pigments inorganiques, des pigments de titane, de fins agrégats de marbre, d'autres additifs, des fongicides et des stabilisateurs de haute performance. Disponible en 96 couleurs de texture fine. Spécialement formulé pour une application au rouleau.

2- Utilisation

L'*Enduit acrylique texturé Série Acrylique +* a été conçu spécialement pour être appliqué sur des surfaces telles que : des panneaux de ciment, béton, bois, masonite, aluminium, gypse à l'intérieur, stuc, crépi, brique. Il est applicable sur les murs, structures de béton, planchés, escaliers, galeries.

3- Couverture

Le type de surface sur lequel est installé l'*Enduit acrylique texturé Série Acrylique +* et la température peuvent influencer grandement la superficie couverte avec un contenant.

9 kg couvre ± 180 pi² (17,6 m²)

19 kg couvre ± 380 pi² (35,6 m²)

4- Mélange

L'*Enduit acrylique texturé Série Acrylique +* peut être dilué avec de l'eau pour faciliter son application.

Maximum 650 ml d'eau par contenant de 12,7 L.

Maximum 300 ml d'eau par contenant de 6 L.

5- Application

Voici les différents substrats : béton, béton estampé, panneau de béton, bois traité, contre-plaqué cresson / CP, aspenite, agrégat, acier galvanisé ou peint, revêtement d'amiante, crépis / stuc, bardeau d'asphalte, brique et tuiles, masonite et canexel estampé, fibre de verre, enduits Stone Effet, revêtement de vinyle, pavé-unis et enduit acrylique (SIFE/EIFS).

Appliquer le produit tôt le matin ou à l'ombre à une température de 12 à 26°C. La surface doit être complètement sèche. Il ne doit pas pleuvoir 6 à 8 heures après l'application.

Il est important de s'assurer que la surface à recouvrir n'est pas recouverte d'un produit (scellant, peinture, époxy, etc.) qui en affecterait l'adhérence.

La surface à recouvrir doit être sèche, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de cire, ou de toutes autres matières ou produit pouvant empêcher l'adhésion de l'*Enduit acrylique texturé Série Acrylique +*.

Il est conseillé de nettoyer la surface avec le *Préparateur de surface Série Acrylique +* avant l'application de l'*Enduit acrylique texturé Série Acrylique +*.

Si besoin de réparation, utiliser les produits de la gamme *Série Acrylique +* appropriés.

L'*Enduit acrylique texturé Série Acrylique +* ne sera jamais plus solide que la surface sur laquelle il sera installé. Si la surface est en mauvaise condition, l'adhérence ne se fera pas.

Enduit acrylique texturé Série Acrylique +

PE700210 • PE700211 • PE700212 • PE700213 • PE700214 • PE700215

Bien mélanger le contenant et l'appliquer à l'aide d'un :

- **Pinceau** : donne un fini plus lisse qu'au rouleau, la longueur des poils influencera la texture. Faire le découpage de vos surfaces au pinceau.

- **Rouleau** : avec poils de 10 mm (plus les poils sont longs, plus le résultat est rugueux) si vous voulez avoir une texture encore plus granuleuse, repasser le rouleau sans enduit avant que l'enduit sèche, il fera remonter encore plus les granules.

- Fusil à gravité

Mettre 2 couches d'enduit et attendre 24 heures entre chaque couche.

Note : La surface devra être protégée contre les intempéries. Laisser durcir au moins 12 heures avant de marcher sur la surface enduite et 78 heures avant de placer des meubles sur la surface. La période de mûrissement de l'enduit est de 28 jours.

Pour les surfaces horizontales l'application du *Scellant acrylique à base d'eau Série Acrylique +* sur l'enduit acrylique est recommandé pour une protection supplémentaire.

Entretien : L'*Enduit acrylique texturé Série Acrylique +* coloré se nettoie à l'aide d'une brosse douce et du produit *Préparateur de surface Série Acrylique +*.

6- Nettoyage

Les outils servant à l'application de l'enduit coloré *Enduit acrylique texturé Série Acrylique +* peuvent être nettoyés à l'eau pendant que le produit est encore humide.

7- Protection personnelle

Lorsque vous utilisez l'*Enduit acrylique texturé Série Acrylique +*, il est recommandé de porter les équipements de sécurité suivants :

- Lunettes de sécurité ou verres protecteurs
- Gants résistants aux produits chimiques
- Manches longues et/ou vêtement protecteur en caoutchouc

8- Entreposage / Durée de conservation

Entreposer l'*Enduit acrylique texturé Série Acrylique +* à une température contrôlée de 5 à 30°C dans un contenant de plastique fermé. Conserver à l'abri du gel. La durée de vie du produit est de 2 à 3 ans.

9- Conditions de transport

Appellation réglementaire : Sans objet.
Classification TMD : Non réglementé.

Note : Ce produit ne requiert aucune mesure spéciale lors de transport International.

10- Contrôle de qualité

Les produits manufacturés sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux pendant et après le processus de fabrication.